

# DESEMPENHO DE COLETORES ANIÔNICOS DE MINERAIS PORTADORES DE FERRO NA CONCENTRAÇÃO DE FELDSPATO POR FLOTAÇÃO

**OLIVEIRA, M.F.<sup>1</sup>, SILVA, J.C.<sup>2</sup>, MAGALHÃES-FILHO, T.A.<sup>3</sup>, BERGERMAN, M.G.<sup>4</sup>, HORTA, D.G.<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,5</sup>Universidade Federal de Alfenas.

<sup>4</sup>Universidade de São Paulo.

e-mail: foliveira.marcela@gmail.com

## RESUMO

Feldspato é um termo aplicado a um grupo de aluminosilicatos combinados com proporções variáveis de potássio, sódio, cálcio entre outros cátions. Na indústria de cerâmica, em específico na fabricação de porcelanato de elevada brancura, o teor de  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  (óxido de ferro) deve ser inferior a 1%. Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo reduzir o conteúdo de  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  do minério, rico em feldspato (foiaito), do maciço de Poços de Caldas por meio da técnica de flotação reversa, para atender às especificações exigidas pela indústria de cerâmica. Inicialmente a amostra de minério foi preparada com relação a sua granulometria por meio de processos de britagem, moagem e deslamagem. Em seguida, a amostra foi caracterizada por análise de Fluorescência de Raios-X (FRX), Difração de Raios-X (DRX). O desempenho de diferentes tipos de coletores aniónicos (ácido graxo, sulfonato, sulfato e hidroxamato) de minerais portadores de ferro em diversas dosagens (200, 400 e 600 g/t) foi avaliado em flotação *rougher*. De acordo com os resultados dos ensaios de concentração, o reagente que apresentou o maior desempenho foi o sulfato MDB908 na dosagem de 600 g/t. A redução de  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  nesta condição foi de 3,1% para 1,9%. Os resultados indicaram que o teor desejado de  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  pode ser alcançado com o aumento da dosagem do reagente selecionado e a introdução de etapas de limpeza ("cleaner").

**PALAVRAS-CHAVE:** flotação; feldspato; foiaito; cerâmica.

## ABSTRACT

Feldspar is a term applied to a complex of aluminum silicate which is combined with diverse proportions of potassium, sodium, calcium and other cations. In the ceramics industry, specifically in high whiteness porcelain manufacturing, the percentage of  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  must be less than 1%. In this context, the objective of the present work was to reduce the  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  content of a feldspar ore (foiaite), from the Poços de Caldas massif by means of reverse froth flotation in order to meet the ceramics industry specifications. The performance of different types of iron-bearing minerals anionic collectors (fatty acid, sulfate, sulfonate and hydroxamate) under diverse dosages (200, 400 and 600 g/t) was evaluated by rougher froth flotation. Initially, the ore sample was prepared regarding its particle size by, grinding, milling and classifying. Then, the sample was characterized by X-ray Fluorescence (XRF) and X-ray Diffractrometry (DRX). According to the results of concentration, the reagent which presented the highest performance was the MDB908 sulfate at a dosage of 600g/t. In this condition, the content of  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  decreased from 3,1% to 1.9%. The results indicated that the intended  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  content can be achieved by increasing the selected reagent's dosage and or introducing cleaning steps.

**KEYWORDS:** froth flotation; feldspar; foiaite; ceramic.